



SGG CLIMALIT STADIP 33.1 (16 ARGON 90) 4 DIAMANT
(16 ARGON 90) 33.1
PLANITHERM CLEAR 1.0 F2 PLANITHERM CLEAR 1.0 F5

vetro 1	PLANICLEAR 3 mm
PVB	PVB STANDARD 0.38 mm
vetro 1'	PLANICLEAR 3 mm
Deposito 2	PLANITHERM CLEAR 1.0
Riempimento 1	16 ARGON 90%
vetro 2	DIAMANT 4 mm
Riempimento 2	16 ARGON 90%
Deposito 5	PLANITHERM CLEAR 1.0
vetro 3	PLANICLEAR 3 mm
PVB	PVB STANDARD 0.38 mm
vetro 3'	PLANICLEAR 3 mm

Nome : LEALI VETRI

Paese : Italy



Leali Vetri s.r.l.
Via Fossadone, 132
Castiglione delle Stiviere MN
Tel: 0376.671622 Fax: 0376.638582

www.lealivetri.com
info@lealivetri.com



Note:


FATTORI LUMINOSI

EN410-2011

Trasmissione luminosa (TL)	61%
Riflessione esterna (RLe)	27%
Riflessione interna (RLi)	27%


TRASMITTANZA TERMICA

EN673-2011

Ug	0.5 W/(m ² .K)
0° rispetto al verticale	


DIMENSIONI

Spessore nominale	48.76 mm
Peso	40 kg/m ²


FATTORI UV

EN410-2011

TUV	0%
-----	----


SICUREZZA SEMPLICE

EN 12600

Resistenza all'urto da pendolo	2B2/NPD/2B2
--------------------------------	-------------


FATTORI ENERGETICI

EN410-2011

Trasmissione energetica (TE)	31%
Riflessione esterna (Ree)	38%
Riflessione interna (REi)	38%
Assorbimento A1(AE1)	24%
Assorbimento A2	1%
Assorbimento A3	6%


FATTORE SOLARE

EN410-2011

Fattore Solare (g)	38%
Coefficiente di Shading (SC)	0.43


RESA COLORE

Ra Trasmissione luminosa	96
Ra Riflessione esterna	93


ANTI EFFRAZIONE

EN356

Resistenza all'effrazione	NPD
---------------------------	-----

Questi valori sono calcolati in accordo con la norma EN 410-2011 e la EN 673-2011, con lo standard internazionale ISO 9050, la norma giapponese JIS R 3106/3107, la norma coreana KS L 2514/2525 e la norma NRFC-2010. Per quello che riguarda le norme europee, le tolleranze sono definite secondo la EN 1096-4. Resta inteso che l'utente deve controllare l'esattezza della combinazione della vetrata, particolarmente nei termini dello spessore e del colore. Inoltre è responsabilità dell'utente controllare che il risultato della combinazione dei vetri incontri i regolamenti nazionali, locali o regionali. I valori calcolati sono indicativi. Si prega di utilizzare il software certificato NRFC per valori certificati. Il metodo di calcolo per la EN 410-2011, EN 673-2011, la ISO 9050 (2003) m1.5 e la ISO 9050 (1990) m1.0 e i risultati di CalumenLive usano il motore di calcolo di Calumen 1.2.4 e sono stati validati dal TUV Rheinland Quality Report 11923R-11-33705. I valori di controllo solare sono calcolati secondo i regolamenti termici francesi del 2012 (RT2012). Gli indici di abbattimento acustico rappresentano le prestazioni testate in condizioni di laboratorio di una vetrata di misura 1,23x1,48m (EN ISO 10140-3 e EN 12578). Le misure in situ possono differire in funzione della vetrata, dell'ambiente, della qualità delle finestre, dell'installazione, della fonte del rumore, ... L'accuratezza degli indici resta nel range +/- 1dB (EN 12578). Tutte le immagini delle vetrature sono puramente rappresentative.

